

Villa Il Casale, Piazza Armerina (EN) Verifica estrazione sali da muro interno Frigidarium 28-04-2008->13-05-2008									
	% peso Ioni	Na	K	Ca	Mg	Cl	NO3	SO4	Totale
Malta romana % estraz <b>51%</b>	Originale	0,990	0.020	1.486	0.066	1.464	0.936	0.218	<b>5.199</b>
	Trattato	0.080	0.001	1.152	0.019	0.218	0.135	0.932	<b>2.537</b>
Malta di cemento % estraz <b>22%</b>	Originale	0.037	0.061	1.294	0.014	0.008	0.011	0.370	<b>1.795</b>
	Trattato	0,016	0.049	0.882	0.012	0.006	0.014	0.418	<b>1.397</b>
Pietra H=180 % estraz <b>31%</b>	Originale	0.192	0.069	1.100	0.022	0.040	0.110	1.205	<b>2.738</b>
	Trattato	0.051	0.022	0.952	0.014	0.060	0.012	0.761	<b>1.872</b>